



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Brugsanvisning for Tip Top Cement, PC- 4 CKW – fri

Anvendelse: 2-komponent industrivulkanisering af PVC samt PVC med lærred.

Forberedelse: - Omgivelses- og emnetemperatur fra +10 °C til +45 °C
- Undgå direkte sol samt fugt.
- Vulkaniseringsflader skal være tørre, kemikalie-, fedt- og oliefrie.
- Vulkaniseringsflader skal være grovslebte.

Blanding: Passende mængde **Cement PC-4** iblandet 4% hærdere **E-40**
Omrøres grundigt indtil homogen blanding er opnået.
Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer.

Indsmøring: De grovslebne PVC overflader indsmøres 2 gange med et jævnt lag **Cement PC-4** iblandet hærdere **E-40**.
Ved groft lærredslag, 3 indsmøringer.
Indsmøringen skal være fuldstændig tør.
Tøretid for hver indsmøring mindst 1 time.
Den sidste indsmøring skal dog kun være "naptør".
D.v.s. at klæbefladerne skal være klæbrig, men må ikke smitte af.
Typisk 5-10 min.

Vulkanisering: De færdig forberedte vulkaniseringsflader lægges derefter sammen og bankes / rulles fast, med en gummihammer / håndrulle.
Undgå luftlommer.
Vulkaniseringen skal herefter hvile i min. 6 timer ved 20 grader C.

Sikkerhed: Der skal træffes foranstaltninger mod statisk elektricitet og der henvises i øvrigt til miljøbrugsanvisningen for **Cement PC-4** og **Hærdere E-40**

Henvisning: Ovenstående informationer er vejledende.

